

Mastic acrylique standard

Mastic économique blanc pour intérieur

Peut être peint/enduit

Adhérence exceptionnelle des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité

Sans phtalate, sans APEO

Vaste domaine d'applications

Convient aux joints en intérieur soumis à une faible dilatation.

Sans silicone

Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

4 buses par carton de 20 poches



Couleur	Blanc
Base chimique	Dispersion de résine acrylique
Déformation maximale admissible	10 %
Temps de formation de peau min.	15 min
Conditions pour la formation de peau	à 23 °C et 50% d'humidité relative
Sans silicone	Oui
Température de mise en œuvre min./max	5 jusqu'à 50 °C
Résistance thermique min./max.	10 jusqu'à 40 °C
Surcouchable avec peinture/vernis	Oui

Contenu	Type de récipient	Art. N°	Condit.
310 ml	Cartouche	0892 165 001	1/24
400 ml	Poche	0892 165 041	20

Détails/Utilisation

Pour les joints d'étanchéité et de raccord en intérieur à faibles contraintes de compression et de dilatation, comme pour l'étanchéité de fissures dans la maçonnerie, le plâtre ou le béton.

Supports classiques avec primaire : Brique, bois, béton, béton cellulaire, mâchefer, gypse, plaque de plâtre, plâtre, brique calcaire.


Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation «Remarques générales concernant l'application des mastics d'étanchéité» et «Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction».

Preuve de la performance

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 F-INT

- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : 1 mm
- Perte de volume : $\leq 14\%$
- EC1 Plus



Indication

Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.

Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournis avec les poches de 400 et 600 ml.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Faire un test avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.